

CONTACT 1465

FICHA TÉCNICA

COLA DE CONTACTO MULTIÚSOS

DESCRIÇÃO

Cola indicada para trabalhos genéricos de colagem e reparação. Adequada para a colagem da maior parte dos materiais sobre a generalidade das superfícies, tais como: madeira e laminados, couro e peles sintéticas, borracha, poliéster, lãs minerais, cerâmica e metais. Facilmente aplicável com pincel, rolo ou espátula.

VANTAGENS

- Colagem imediata e definitiva.
- Resistente à temperatura.
- Resistente à humidade.
- Colagem flexível.
- Fácil de espalhar/estender.

APLICAÇÕES

- Colagem de laminados plásticos, painéis acústicos, madeira, estratificados, lãs minerais de isolamento, etc., no setor da construção.
- Colagem de contraplacado, perfis e cantos, plásticos, materiais de tapeçaria, peles naturais ou sintéticas, espumas e tecidos nos setores da carpintaria e tapeçaria.
- Colagem de borracha, plásticos, materiais de embalagem, metais, etc., no setor da indústria.
- Colagem de madeira, plásticos, borrachas, pele natural e sintética, tecidos, etc., no setor da bricolagem.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a colar devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas.

-Aplicar uma camada uniforme de cola em cada



uma das superfícies a colar com ajuda de um pincel ou espátula dentada. No caso de superfícies muito absorventes, deve repetir-se a operação anterior após 20 minutos.

- Deixar secar durante 10 a 15 minutos, até que o adesivo não fique manchado ao toque.

- Nos 30 minutos seguintes ao passo anterior, devem unir-se ambas as superfícies, pressionando-as fortemente, com especial cuidado nas juntas. Entre as superfícies, não devem permanecer bolhas de ar (ar preso).

- A colagem é imediata. No entanto, é conveniente não submeter a colagem a cargas elevadas nas 24 horas seguintes.

Limpeza: Utilizar o produto de limpeza para colas de contacto Bostik Agosolvent.

RENDIMENTO

120 a 150 g/m²/superfície.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C.

CONTACT 1465

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS

Base	Borracha de policloropreno, resinas sintéticas e estabilizadores.
Cor	Âmbar
Viscosidade	2500 cps aprox.
Densidade	0,83 aprox.
Resistência à temperatura	até +90°C
Inflamável	Sim
Ponto de inflamação	Inferior a 0°C

SAÚDE E SEGURANÇA

- Contém solventes inflamáveis.
- Manter afastado do calor, chama, faísca ou outras fontes de ignição.
- Utilizar em locais bem ventilados.
- Manter afastado do alcance das crianças.

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30600804	Âmbar - Tubo blister 55ml	12 unid.	8412663016168
30600836	Âmbar - Tubo caixa 125ml	12 unid.	8412663016175
30600837	Âmbar - Lata 250ml	12 unid.	8412663016182
30600838	Âmbar - Lata 500ml	12 unid.	8412663016199
30600846	Âmbar - Lata 1L	6 unid.	8412663016205
30600847	Âmbar - Lata 5L	1 unid.	8412663016212
30600848	Âmbar - Lata 25L	1 unid.	8412663016229

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.